

Pelti- ja ulkosaumausmassa



Pelti- ja ulkosaumausmassa sopii ensisijaisesti talon ulkopuolella ikkunoiden, ovien, parvekkeiden ja julkisivuelementtien välien tiivistykseen.

Käyttöalueet

- talon ulkopuolella ikkunoiden, ovien, parvekkeiden ja julkisivuelementtien välien tiivistykset
- liikuntasaumot
- putkiläpiviennit
- ilmanvaihtokanavistojen peltisaumojen tiivistykset ja muut ilmaakuljettavat systeemit
- älä käytä sitä paikoissa, joissa se on vaara tulla raavituksi pois esim. maatasolla kouluissa ja asunnoissa. Näihin paikkoihin suosittelemme rakennussilikooni Super 583:a.

Ominaisuudet

Tarttuu hyvin suurimpaan osaan rakennusmateriaaleista kuten betoniin, tiileen, marmoriin, luonnonkiveen, puuhun, alumiiniin, teräkseen, lasiin ym. Erittäin hyvä elastisuus +/-35 % sauman alkuperäisestä leveydestä. Muodostaa tiiviin liikaahylykivän kalvon, joka on päällemaalattavissa. Hyvät vanhenemisominaisuudet ja hyvä otsoni- ja UV-säteilyn kestävyys. Kestää lämpötilavaihtelut -40 °C ja +70 °C välillä. Ei värjäy ympäriöiviä materiaaleja. Helppo levittää (jopa +5 °C kylmydessä). Haitaton iholle.

Käyttöohjeet

Saumauspintojen on oltava puhtaat, kuivat ja vapaa irtonaisista osista. Pohjalistan tulee olla polyeteenia tai kumia, jossa on suljetut solut. Sen tulee olla 3-4 mm paksumpi kuin sauma-aukko ja asettaa niin, että oikea saumausmassan syvyys säilyy. Sauman syvyys tulee olla 2/3 sauma-aukon leveydestä kuitenkin vähintään 7 mm ja korkeintaan 15 mm. Levitetään kittiprässillä. Levityksen jälkeen sauma tasoitetaan saumatikulla, joka on kostutettu saippuaveiteen, kumilastalla tai palettiveitsellä. Työkalut puhdistetaan naftalla. Tahrat käsillä puhdistetaan naftalla.

Tekniset tiedot

Materiaali: butyylilumi

Koostumus: heppolevitteinen tahna

Liotinainen: nafta

Tiheys: noin 1,6 (vakuumina, eli ilmattomana)

Kuiva-ainepitoisuus: noin 90 %

Varastointi: varastoidaan lämpimään tilaan ennen käyttöä, kestää kylmyyttä

Varastointiaika: 1 vuosi avaamattomana

Värit: harmaa, valkoinen, ruskea ja musta

Pakkaus: 0,3 l patruuna ja 0,55 l pussi

Kovettuminen: muodostaa rypyttömän kalvon parhaalla mahdollisella viimeistelypinnalla.

Kalvon alle muodostuu kiinteämpi elastinen seos korkealla tarttuvuudella

Kuivuminen: kosketuskuiva noin 12 tunnin ja päällemaalattava noin 24 tunnin jälkeen

Muodonmuutosvastus: < kp/kcm 17,5 % venymällä

Elastisuus: 35 % (vetoa/ painamista)

Kutistumispiito: ei halkeilemia

Käsittely ja varastointi: käsitellessä tuotetta sisätiloissa, huolehdi että ilmanvaihto on hyvä. Vältä avotulta. Kestää pakastumista, mutta tulee varastoida huoneenlämmössä, erikseen sytymislähteistä.

Työntekijän suojatimet: Voi olla vaarallinen nieltynä. **Ihokontakti:** pyyhi pois. Pese saippualla ja vedellä. **Silmät:** huuhtelee heti suurella vesimäärällä. Ota yhteys lääkäriin tarvittaessa. **Sisäänhengitys:** raikasta ilmaa ja lepoa. **Nautittuna:** ei saa antaa oksentaa. Käy lääkärillä jos isompi määrä on nautittu. Tarvittaessa käytä suojakäsineitä ja silmäsuojuksia. Huonosti ilmastoiduissa tiloissa, käytä koko- tai puolisuojainta suodattimella.

Esittämämme tekniset tiedot, kuten myös ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeisiin ja kokemukseemme. Niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta niistä suhteessa lopputulokseen tämän tuotteen käytössä.